

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **SELLADOR POLIURETANO PU 245FC**

01-1000 BLANCO

01-1001 NEGRO

01-1002 GRIS

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL info@concept-car.es

WEB www.concept-car.es



2. DESCRIPCIÓN

El sellador de poliuretano PU 245FC es un poliuretano de un único componente basado en un sellador elastomérico que cura bajo el efecto de la humedad atmosférica para formar una unión flexible y resistente con una adhesión muy buena en la mayoría de materiales.

3. APLICACIONES

El sellador de poliuretano PU 245FC puede ser usado para unir y enmasillar diferentes materiales usados en la industria general: hormigón, madera, aluminio, la mayoría de metales lacados, poliéster, cristal, piedra, etc. Usado principalmente en automoción y sector náutico.

4. MANTENIMIENTO

12 meses en el recipiente original, cerrado herméticamente entre 5 y 25°C.

5. SEGURIDAD

Nocivo. Lea la información de la ficha de seguridad antes de usar.

6. ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses en el recipiente original, cerrado herméticamente entre 5 y 25°C.

7. DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Pastoso
Color	Color Blanco, gris, negro
Densidad a 20°C	Negro: 1,15±0,05/ otros: 1,18±0,05
Despegue (ISO 7390)	Ninguno
Temperatura de aplicación	5 a 35°C
Secado al tacto a 23°C y HR 50%	Ca. 60 minutos
Tiempo de secado a 23°C y HR 50%	4 mm/24 horas
Endurecimiento final (ISO 868-3 segundos)	Ca. 45
Temperatura de resistencia	-40 a 90°C
Resistencia para diluir ácidos y bases	Promedio
Resistencia a rayos UV	Buena
Resistencia al agua y sal pulverizadas	Excelente
Compatibilidad con las pinturas	Base agua: si Base disolvente: realizar pruebas de antemano
Datos específicos	Módulo a 100% (ISO 37): 0,6 MPa Elongación a la rotura (ISO 37): >600%

8. EMBALAGE

Cartucho de 310 ml.