

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **IMPRIMACIÓN 1K HS 2230 500 ML.**

REFERENCIA **02-2242 GRIS MEDIO**  
**02-2243 NEGRO**

DISTRIBUIDOR CONCEPT REFINISH, S.L.

DIRECCIÓN C/. Escritora D. Gómez de Cádiz, Nave 1-A

POBLACIÓN 29196 Málaga (Spain)

TELÉFONO 952 242 407

E-MAIL [info@concept-car.es](mailto:info@concept-car.es)

WEB [www.concept-car.es](http://www.concept-car.es)



## 2. DESCRIPCIÓN

La imprimación 1K HS 2230 tiene gran poder de relleno en aerosol listo para utilizar. Está especialmente indicado para rellenar y reparar arañazos y superficies irregulares antes del pintado. Forma una capa de un espesor similar al de una imprimación aplicada con una pistola de pulverización.

Puede aplicarse sobre superficies plásticas sin necesidad de utilizar imprimación. Sin embargo, se debe realizar siempre una prueba antes de aplicarlo ya que cada plástico es diferente.

## 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| VOC              | 610 g/l             |
| Densidad         | 1.15 g/cm3          |
| Tiempo de secado | Aprox. 10 – 20 min. |
| Espesor máximo   | 200 µ m             |

## 4. APLICACIÓN

Agitar el envase vigorosamente antes de utilizarlo durante al menos dos minutos.

Aplicar 1-2 capas finas a una distancia de alrededor de 25 cm del objeto. Dejar entre 5 y 10 minutos de secado entre las capas.

## 5. PROPIEDADES

Al agua con abrasivos P600 - P800.

Seco con abrasivos P400 - P600.